

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1		Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed qualsiasi altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. MISURAZIONI: RIPRISTINO CORTICALE INTERVENTO TIPO SU 1 mq 1,00 1,00 SOMMANO mq 1,00							
2		Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate MISURAZIONI: RIPRISTINO CORTICALE INTERVENTO TIPO SU 1 mq 1,00 1,00 SOMMANO mq 1,00							
3		Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato monocomponente, di classe R4 e rispondente ai requisiti della EN 1504-3, direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione del sottofondo. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento (da certificare): - resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190) > = 50 MPa; -resistenza a flessione a 28 gg (EN 196/1) > = 8 MPa - adesione al cls (EN 1542) > = 2 MPa - modulo elastico (a compres.) a 28 gg (EN 13412) > = 26 MPa E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola d'arte. MISURAZIONI: RIPRISTINO CORTICALE INTERVENTO TIPO SU 1 mq - Spessore 3 cm 1,00 3,000 3,00 SOMMANO mqxc 3,00							
4		PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI, ORIZZONTALI NON CALPESTABILI IN CLS Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo, previa applicazione di relaiwo primer, di vernice monocomponente elastica a base di resine acriliche in dispersione acquosa conforme ai requisiti della EN 1504-2, da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Caratteristiche tecniche della pittura, minime di riferimento (da certificare): - Aderenza al cls (UNI EN 1542) > = 0,8 MPa; - Permeabilità CO2 SD > 50 m (UNI EN 1062-6); - Permeabilità al vapore acqueo SD< 5 m (UNI EN 7783); - Permeabilità all'acqua (UNI EN 1062/3) w< 0,1; - Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti EN 13687/1) conforme aderenza = 0,8 MPa. MISURAZIONI: RIPRISTINO CORTICALE INTERVENTO TIPO SU 1 mq 1,00 1,00 SOMMANO mq 1,00 TOTALE euro							
									- €

"Contenuto tecnico a cura del Geom. Manuel Aversa"